

VERWERKINGSVOORSCHRIFT TB LANGFORMAAT SIERBESTRATING



Voor een juiste verwerking willen wij u middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud.

Controle bij aflevering:

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering te melden bij uw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. Bij sierbestrating dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig kan zijn voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken zorgvuldig te behandelen.

Algemeen:

De TB Langformaat is geschikt als bestrating in ruimtes met voetgangers- en particulieren opit, op pleinen, trottoirs en terrassen. Het zijn klinkers met karakter die u de kans geven een uniek project te realiseren. De klinkers zijn gemaakt van gebakken klei.

Fundament:

Een goede ondergrond begint bij een goede fundering. Als de ondergrond zwak is, dan is een dikkere fundering nodig. Bij een hogere belasting is het verstandig om de fundering hierop aan te passen. Met een oprit bestaat de onderlaag uit grove puin met daarop een laag straatzand. Wilt u de bestrating gebruiken voor een voetpad, dan is straatzand voldoende. Wij raden het aan om het zandbed minimaal 20-30 cm dik te maken. Tijdens het bestraten dient u het zandbed glad te houden, dit zorgt ervoor dat u makkelijker te werk kan gaan. Voor het verdichten is het gebruik van een trilmachine noodzakelijk.

Straten:

De klinkers dienen plat gestraat te worden. Verbruik per m² afhankelijk van de afmeting. Afmetingen worden altijd beschreven als L x B x H (cm). **Ons advies is om de passtukken te zagen**, dit zorgt voor een strak resultaat. Houd bij het bestellen rekening met ongeveer 4% tot 7% verlies, afhankelijk van het gekozen legverband.

Het is aan te raden om per pakket diagonaal af te pakken. Ook bij meerdere pallets mengt u bij levering de stenen door elkaar. Zo ontstaat er bij het bestraten een fraaie verdeling van verschillende kleurnuanceringen.

TE BI
E X C L U S I E F

WWW.TEBI.NL

VERWERKINGSVOORSCHRIFT TB LANGFORMAAT SIERBESTRATING



Invegen:

Alle soorten gebakken bestrating verwerkt u in een zandbed van straatzand. De voegen tussen de stenen veegt u in met zilver-, zwartzand of in veegsplit. Bij bredere voegen gebruikt u polymeer voegzand.

Voor een onkruidvrije bestrating adviseren wij om dansand te gebruiken. Dit is unieke voegzand zorgt voor een dichte voeg en een speciaal milieu, waardoor onkruid tussen uw bestrating minder kans maakt. Dansand geeft een dichte maar niet-verharde voeg. **Zorg vóór belasting van het straatwerk dat de voegen volledig gevuld zijn.**

Aftrillen:

De bestrating aftrillen met een lichte triplaat met rubberen mat. Als u de bestrating niet goed afveegt, kan er afsplintering van de bestrating optreden. Tijdens het aftrillen en of gebruik kan het voorkomen dat afsplinteren van de straatsteen optreed. Een juiste vulling van de voeg en het aftrillen met rubberen mat minimaliseert dit.

Eigenschappen:

Gebakken stenen worden onder een temperatuur van circa 1100°C gebakken. Door de enorme warmte in dit productieproces krijgen gebakken stenen altijd een licht getrokken vorm. Dit maakt ze iets minder maatvast dan betonstenen. Door natuurlijke grondstoffen te gebruiken in het productieproces blijven gebakken stenen zeer kleurvast.

Bestrating die niet regelmatig nat wordt door regenwater, zoals onder een carport of overkapping, kan een witte uitslag zichtbaar worden. Deze wordt veroorzaakt door stoffen die vanuit de ondergrond naar boven komen. Het regelmatig reinigen met water, of een speciaal reinigingsmiddel, is afdoende om deze uitslag te verwijderen.

Maatspreiding:

Verschillen in structuur en maat zijn eigen aan het bakproces van grof keramische producten en behoren toe aan een natuurlijk product als gebakken klinkers. De maatspreiding valt binnen de Europese product-norm NEN-EN 1344.

Verbanden en streklaag:

Wij adviseren minimaal één streklaag ter plaatse van de kant opsluiting, zo krijgt uw bestrating een uitstraling met KARAKTER. Samen met een juiste keuze van legverband (bijvoorbeeld Elleboog of Keper) zorgt dit voor een unieke uitstraling.

Onderhoud:

Wij raden het af om de hogedrukreiniger te gebruiken om de bestrating schoon te maken. De toplaag raakt dan beschadigd. U maakt het product er poreuzer mee waardoor het versneld vuil opneemt. Bij bestrating die regelmatig lang nat blijft, kan een groene aanslag ontstaan. Dit is een natuurlijk proces dat niet is toe te schrijven aan de kwaliteit van de geleverde bestrating. U zou dit wel kunnen verwijderen met groene aanslagreiniger.

Behandel sierbestratingsproducten nooit met strooi- of dooizout, chloor, zoutzuur of andere bijtende middelen. Dit kan ernstige beschadigingen veroorzaken aan de deklaag van het product.

TE BI
E X C L U S I E F

WWW.TEBI.NL