

Varistone Easymix

Snelbetonmortel

Toepassing:

VARISTONE Easymix is speciaal geschikt voor het vastzetten van palen, piketten, tuinornamenten, speeltoestellen, droogmolens, pergola's enz. in volle grond, zonder vooraf te mengen met water voor verwerking.

Eigenschappen:

Varistone Easymix is een droge, voorgemengde snelhardende verankeringsbeton, speciaal ontwikkeld voor gebruik zonder voormengen met water. Varistone Easymix is zeer geschikt voor het voldoende verankeren van paaltjes m.b.t. omheiningen of signalisatie.

Voorwaarden:

Gat of sleuf uitgraven ter grootte van het aan te maken funderingsblok. Het gat ruim bevochtigen met zuiver water. Tijdens het betonneren mag de omgevingstemperatuur niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger dan 30 °C. Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergronden of bij risico op vorst binnen 24 uur. Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind.

Technische specificaties:

Varistone Easymix is een homogeen samengesteld mengsel uit zand, fijn grind, speciale bindmiddelen en hulpstoffen om de betoneigenschappen te verbeteren.

Bindmiddelen: aluminaatcement, Portlandcement volgens EN 1971.

Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand, grind 0/8 volgens EN 13139, EN 12620.

Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid van het beton te verbeteren.

Gem. druksterkte na 28 dagen	> 25,0 N/mm ²
Korrelgrootte	0/8 mm
Soortelijke massa	± 2000 kg/m ³
Debiet / Opbrengst	± 525 L/ton
Waterbehoefte	± 10 %



VARISTONE®

Verwerking:

De te betonneren paal positioneren in het midden van het gat of de sleuf. Het gat vullen met ca. 3 ltr water. De droge gebruiksklare beton in het gat uitstrooien rondom de te betonneren paal, om zo het gat te vullen. De in het gat gevulde VARISTONE Easymix aangieten met water totdat deze voldoende nat is. De natte beton rond de paal verdichten. De stand van de paal controleren (waterpas) en eventueel corrigeren. Voldoende water over het betonoppervlak gieten tot het water niet verder indringt. Vervolgens het betonoppervlak gladstrijken. Het beton is reeds verhard na 15 minuten en na ongeveer 2 uur belastbaar. Volledig uitgehard na ca. 28 dagen.

Verpakking:

In PE zakken van 25 kg - 48 zakken per pallet

Verbruik:

25 kg VARISTONE Easymix geeft ca. 13 ltr volume. 2 zakken van 25 kg volstaan voor een fundering van 30 x 30 x 30 cm.

Opslag en houdbaarheid:

- Niet blootstellen aan weersinvloeden
- Koel en droog op houten pallets opslaan
- Aangebroken verpakkingen meteen weer sluiten
- Bij juiste opslag tenminste 12 maanden houdbaar vanaf productiedatum

Opmerkingen:

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.