

Streetprotexion III

Verwerkingsvoorschrift

Voor een juiste verwerking willen wij je middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud.

Controle bij aflevering:

Controle bij aflevering: Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dien je bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. Hiermee voorkom je teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dien je binnen 24 uur na levering te melden bij jouw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud.

Algemeen:

Streetprotexion is een milieuvriendelijke voegvulling en heeft 2-componenten (epoxy en harder) voegvulling die onkruidgroei in de bestratingsvoegen voorkomen. Streetprotexion III is geschikt voor de verkeersklasse 60.

Streetprotexion bestaat uit:

1 zak gedroogd quartz zand
Epoxy component A
Hard component B

Verwerking:

Bij bestaande bestrating dienen de voegen vooraf te worden uitgespoten. Streetprotexion verhoogt de kleurechtheid van de stenen en stabiliseert het zand in de voegen waardoor dit niet wegspoelt. Onkruid krijgt daardoor praktisch geen kans om te groeien. De behandeling kan uitgevoerd worden bij een temperatuur vanaf 5 graden boven nul onder droge omstandigheden. Streetprotexion is toepasbaar bij een minimale voegbreedte van 5 mm en een minimale voegdiepte van 30 mm en kan aangebracht worden in voegen van zowel nieuwe als bestaande bestrating.

Doe componenten A en B bij het zand in de emmer en meng vervolgens de producten gedurende ca. 3 minuten. Voeg ca. 1,5 liter water toe en meng het geheel nog eens 3 minuten na. De bestrating dient goed nat gemaakt te worden voordat het mengsel op de bestrating wordt aangebracht.

Let op: met het gebruik van Streetprotexion III dien je rekening te houden dat het kleurverdiepend werkt op de materialen.

Afwerking:

Veeg het mengsel goed in de voegen met een harde bezem of trekker. Overtollige Streetprotexion dient volledig van het oppervlak verwijderd te worden. Na 10 tot 30 minuten, afhankelijk van het weer, diagonaal navegen met een zachte bezem, tot dat de bestrating schoon is. Na 48 uur is het product volledig uitgehard en is het geschikt tot een verkeersklasse van 60.

De eerste
stap naar jouw
droomtuin!





Streetprotexion III

Verwerkingsvoorschrift

Onderhoud:

De Streetprotexion is bestand tegen chemische invloeden als strooizout. Als de bestrating met de hogedrukreiniger wordt schoongemaakt, mag de harde straal niet op de voegen worden gericht

Belangrijk:

- Bewaar altijd de orderbevestigingen, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze informatie van belang.
- Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. In geval van zichtbare gebreken mogen de materialen niet verwerkt worden. Ze worden niet meer in behandeling genomen worden.

Voor een juiste verwerking willen wij je middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud. Gardenlux is niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer je deze adviezen niet opvolgt.

Voor meer informatie en klachtafhandeling verwijzen wij naar jouw dealer.

De eerste
stap naar jouw
droomtuin!

